



ZINSSER® BIN

Pigmentert shellakbasert kvist og sperregrunning

Hurtigtørkende
Super heft til blanke overflater
Sperrer vanskelige flekker
Forsegler porøse underlag
Kan påføres ved lave temperaturer



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ALANOR.NO

BESKRIVELSE

Hurtigtørkende flekk- og lukt sperrer. Forsegler umalte eller porøse overflater slik at du dekkevnen forbedres på toppstrøk.

ANBEFALT BRUK

Anbefales for bruk på innertak, vegger, dører, lister, skap, møbler og tilhørende malingsflater. Utvendig bruk er begrenset til bare flekking. Kan brukes til å blokkere vann, fett, rust, røyk, asfalt, graffiti og mange andre typer flekker. Interiør: Ny og tidligere malt gipsvegg, herdet gips / sementbasert beleg, tre (furu, gran, cedar, redwood, kryssfiner), metall (aluminium, stål, rustfritt stål, kobber), vinyl, PVC, glassfiber, herdet murverk, betongblokk, hellet betong, murstein). Blokker flekker og lukt som skyldes vann- og brannskader, forsegler flekker fra mørke farger, fett, rust, kreosot, asfalt, fargestifter, leppestift, graffiti, markører, knuter, kvæe-striper, tanninblødning, etc.

Utvendig: Flekking av kvist og kvæe striper, før hele overflaten grunnes med vann eller olje base grunning.

Forsegling: B-I-N forsegler umalte eller porøse overflater, slik at toppstrøk får har bedre dekk. Den fyller og binder trefibre for å skape en jevn, fast overflate, så færre lag maling er nødvendig. Vær oppmerksom på at en svært porøse overflater kan kreve to strøk og derved øke forbruket.

Flekk sperring: B-I-N er den ultimate sperregrunningen. Ett strøk vil effektivt blokkere flekker, inkludert vann, nikotin, blekk, graffiti, fargestifter, tusj, rust og røyk flekker, slik at de ikke gjennomblør i toppstrøket. Noen flekker krever to strøk.

Anbefales for permanent forsegling av brann og vannflekker B-I-N forsegler lukt fra og røykskader forårsaket av branne. B-I-N forsegler også lukt fra urin og lukt fra dyr. B-I-N kan brukes i områder hvor tilfeldig kontakt med matvarer forekommer. B-I-N er også anbefalt for sperring av nikotin flekker eller lukt fra tobakk.

Glatte overflater: Glatt emaljemaling, glass flater, keramisk fliser, paneler, skap og metalloverflater kan grunnes uten sliping eller nedmatting

Veggdekking: B-I-N kan brukes til å grunne eksisterende ikke-porøse veggbelegg for å skjule mønstre / mørke farger før maling.

TEKNISK DATA

Tetthet:	1,16
Glans:	Matt
Glans ved 60°:	Matt: 5-10%
Tørrestoff i volum:	29%
Tørrestoff i vekt :	49%

Tørketid v/ 20°C/RH 50%

Berøringsstør:	20 min
Overmalbar:	45 min
Gjennomherdet:	1-3 dager

ANBEFALT VÅT FILM

80 - 100 µm

ANBEFALT TØRR FILM

25 - 30 µm

TEORETISK FORBRUK

10 - 12 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Praktisk forbruk avhenger av mange faktorer som porøsitet og grovhet på underlaget og materielle tap under påføring.

OVERFLATE FORBEREDELSE

Overflater skal være rene, tørre, faste og fri for støv, smuss, for mye kalkholdig materiale, smuss, fett, olje, voks, mugg, tapetlim eller forurensning som kan forstyrre vedheft. Hvis det er usikkert, vask alltid overflaten med egnet rengjøringsmiddel. Fjern løs maling/underlag. Slip gjenværende overganger/kanter for å få en jevn flate. Ved løse trefibre utvendig slip med 80-100 kornig sandpapir for å fjerne disse. Forsøk å fjerne eksisterende flekker ved vasking, sliping, skraping, etc. Drep mugg med en egnet mugg/soppdreper som feks Rust-Oleum FK 111.

Bart treverk utvendig som har vært eksponert i mer enn 4 uker, bør slipes lett eller stålbørstes for å fjerne løse trefibre. Fjern innvendig sopp og mugg før du maler med en egnet sopp og algedreper. Skyll godt.

Hvis du er bekymret for sopp og mugg bak vegger, under gulv, i ventilasjonsanlegg eller andre usynlige områder, ta kontakt med en profesjonell som spesialisere seg på sopp og mugg sanering.

BRUKSANVISNING

For å sikre homogenitet bør malingen omrøres grundig før bruk.

ANVENDELSESVILKÅR

Påføres når luft- og overflatetemperaturen er mellom -1° og 32°C og relativ luftfuktighet er mindre enn 70%. Ikke bruk B-I-N dersom overflatetemperaturen er mindre enn 3°C under duggpunktet. Underlagets fukt innhold bør ikke overstige 12%.

PÅFØRING OG TYNNING: PENSEL

Bruk natur eller kunstfiber. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: RULLE

Bruk nylon eller polyester rull. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING OG TYNNING: AIRLESS SPRØYTE

Dyse: 0,011 - 0,013 inch / Trykk: 55 - 80 bar. Skal ikke tynnes

PÅFØRING & TYNNING: LUFT SPRØYTE

Dyse 1,5 mm. Trykk 3 - 4 bar. Skal ikke tynnes

RENGJØRING AV UTSTYR / SPILL

Rengjør utstyr opp søl og med rødsprit eller blårens. Vask påførings verktøy i en løsning av 1 del ammoniakk og 3 deler vann umiddelbart etter bruk.

MERKNADER

Som regel er et strøk nok for å grunne de fleste underlag. Dersom underlaget er meget porøst og sugende, kan det være nødvendig med et andre strøk. Flekking anbefales kun under godt dekkende toppstrøk. For best mulig resultat, grunnes hele overflate, før du toppstrøk.

Produktet anbefales ikke som heldekkende behandling utvendig, på gulv eller terrasser eller overflater som er utsatt for stående eller langvarig kontakt med vann.

SIKERHETS DATA

VOC nivå:	448 g/l
VOC ferdig produkt:	448 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grenseverdi:	500 g/l
Flamepunkt:	12 °C

Anmerkninger angående sikkerhet:

Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på produkt emballasjen

LAGRINGSTID

3 år fra produksjonsdato i uåpnede bokser, hvis de oppbevares i tørre, godt ventilerte områder, ikke i direkte sollys ved temperaturer mellom 4 °og 27 °C.

Dato utsedt: 06/09/2018

Tilgjengelige farger og pakningsstørrelser: Se respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversikt over faktiske tilgjengelige farger og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet er så vidt vi vet, sant og nøyaktig og er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren anses å ha tilfredsstillt seg selv uavhengig av egnetheten til våre produkter til eget formål. Rust-Oleum Europe skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som oppfyller Rust-Oleum Europe-anbefalingene som er beskrevet i den siste versjonen av produkt databladet. Det er brukerens ansvar å sikre at de har den nåværende kopien. Siste eksemplarer av produkt databladet er tilgjengelig gratis og kan lastes ned fra www.rust-oleum.eu eller på forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter uten forvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329 F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Alanor A/S
3103 Tønsberg
Norway
T: +47 33 36 29 70
F: +47 33 36 29 71
post@alanor.no