



OLÉOFLOOR® NATURAL

MATT FINISH BENKEPLATER - MØBLER - TRAPPER - GULV

Produktbeskrivelse

OLÉOFLOOR® NATURAL er en vannbasert olje tilsatt polyuretanharts og beriket med vegetabilsk olje for å gi en slitesterk, naturlig matt finish. OLÉOFLOOR® styrker den naturlige skjønnheten i treverket og gir varme og dybde til enhver treflate. OLÉOFLOOR® sine penetrerende egenskaper gir næring i dybden og langvarig beskyttelse av treverket. OLÉOFLOOR® har en utmerket motstand mot kjemikalier og vann og er derfor det perfekte valg for kjøkken og bad, samtidig som den er ideell for trapper, gulv og møbler der en naturlig finish er ønskelig. OLÉOFLOOR® er hurtigtørkende, lett å påføre, luktsvak og trenger ingen avtørking eller polering.

Egenskaper

- Vannbasert olje - miljøvennlig.
- Gulner ikke - luktsvak.
- Slitesterk - beriket med vegetabilsk olje, tilsatt polyuretanharts.
- Ideell for flater med stor slitasje.
- Naturlig matt finish - fremhever den naturlige skjønnheten i treverket.
- Enkel påføring - hurtigtørkende.
- Utmerket penetrering - gir næring i dybden.
- Utmerket motstand mot slitasje og kjemikalier, inkludert ammoniakkholdige produkter.
- Vannavstøtende og flekkavvisende - ideell for kjøkken og bad.
- Ingen behov for polering eller avtørking.
- Enkelt vedlikehold.

Bruksområder

- Alle benkeplater i tre, nye og gamle tregulv inkludert parkettgulv, trapper, møbler og interiør.
- Alle myke, harde og eksotiske treslag.

Tekniske data

Finish: Matt.

Bindemiddel: Modifiserte polyuretanharpikser.

Løsemiddel: Vann.

Egenvekt (ved +20°C): 1,028 ± 0,05.

Fysisk form: Halvt flytende væske.

Tørrestoff innhold: 28 % ± 2.

Flammepunkt: Ikke klassifisert som brennbar.

Holdbarhet: Minimum 1 år i sin originale uåpnede emballasje.

Emballasje: 1L.

Farge:



Antikkhvit



Antikkgrå

Tørketid (ved +20°C og 50 % luftfuktighet):

- Støvtørr: 30 minutter.
- Berøringstørr: 1-2 timer.
- Slipetørr: 4-6 timer.
- Overstrykbar: 4-12 timer.
- Normalt bruk: 24 timer.
- Intensivt bruk: 14 dager.
- Herdetid: 14 dager.

VOC: UE grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks. 10 g/l FOV.

Påføringsredskap

- Syntetisk rulle, kort luv.
- Syntetisk pensel.
- Gulvpad - syntetisk/microfiber.
- Fordriver.

God påføringspraksis

- Beskytt alle flater som ikke skal behandles.
- Ved behandling av gulv, flyttes alle møbler.
- Kan brukes over treverk tidligere behandlet med TMU 84*.
- Rør forsiktig før bruk (ikke rist beholder).
- Skal ikke tynnes - brukes som den er.
- Påføringstemperatur er fra +10°C til +25°C.
- OLÉOFLOOR® NATURAL skal kun påføres treverk hvor fuktighetsinnhold er 15 % eller mindre.
- Ved bruk av CHROMAFLOOR® beis for innfarging, brukes kun et strøk OLÉOFLOOR®.
- Skal ikke slipes mellom grunnstrøk CHROMAFLOOR® beis og toppstrøk OLÉOFLOOR®.
- Anvendelse av produkt og forbehandling skal utføres i samsvar med industriens forskrifter.

Forbehandling	GENERELT: Overflaten må være ren, tørr, fri for smuss fett og andre overflatebehandlinger. OLÉOFLOOR® NATURAL kan kun påføres overflater tidligere behandlet med OLÉOFLOOR® NATURAL. Alle andre behandlinger MÅ fjernes grundig. Rengjør alltid omhyggelig med en støvkost/støvsuger etter hver sliping, inkludert eventuelle støvfangere (vinduskarmer, radiatorer, rør etc.). GULV: Slip gulvet ned til bart treverk med egnet system og tilpasset korning, avhengig av tilstanden på overflaten og tresorten. Sprekker på 2 mm bredde eller mindre bør fylles med egnet produkt. Fortsett med P80 eller P100 avhengig av siste korning som ble brukt. Avslutt sliping med P120 eller P150, avhengig av treslag og slitesjikt. NYE TREFLATER: Avfett overflaten med rødsprit, aceton eller lignende løsemiddelbasert produkt. Slip overflaten som beskrevet i "Generelt". TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLATER (OLJET ELLER POLERT): Tidligere oljede eller polerte overflater må fjernes med egnet produkt. Hvis sliping er påkrevd, fortsett som beskrevet i "Generelt". TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLATER (MALING, BEIS, LAKK...): Eksisterende finish slipes vekk eller fjernes med egnet produkt. Hvis sliping er påkrevd, fortsett som beskrevet i "Generelt".
Påføring	• Påfør 1 til 2 strøk med OLÉOFLOOR®* ut fra hvilken type treverk og slitasje. • Påfør et jevnt og fyldig førstestrøk med OLÉOFLOOR® NATURAL. • Start ved et hjørne og deretter arbeider du i områder ikke større en 2 x 2 m. • La tørke i 4 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet. • Om nødvendig påfør 2 strøk. • Ikke la det gå mer enn 12 timer mellom første og andre strøk. • Oppretthold alltid en våt kant for å unngå overlapping.
Anbefaling før bruk	• Vent i minst 24 timer før møbler/tunge gjenstander settes tilbake. IKKE dekk til gulv/benkeplate med tepper eller duker før 15 dager etter påføring av OLÉOFLOOR® NATURAL.
Dekkevne	15-20 m²/L pr. strøk. Riktig dekkevne vil variere med påføringsteknikk, tekstur og porøsiteten i treverket.
Rengjøring og vedlikehold	RENGJØRING: • Den oljede flaten rengjøres jevnlig med støvsuger eller støvklut. • De første 15 dagene kan OLÉOFLOOR®* rengjøres med et egnet daglig vaskemiddel for oljede flater med en lett fuktig klut/mopp. Etter dette kan flaten rengjøres som vanlig med egnede vaskemidler for oljede overflater. VEDLIKEHOLD: Hel eller delvis restaurering: • Slip flaten med et sandpapir korning P150. • Fjern så støv med klut eller støvsuger. • Påfør et tynt lag med OLÉOFLOOR® NATURAL for å beskytte og gjenopprette utseendet på overflaten. Flekkreparering: Avhengig av graden på slitasjen til den originale finishen, er lokale reparasjoner mulig. • Vask flaten grundig. • Slip området med et fint slipepapir korning P150. • Fjern slipestøv grundig med en støvsuger/klut. • Påfør et tynt strøk med OLÉOFLOOR® NATURAL. • For veldig slitte områder kan et andre strøk være nødvendig; dette bør påføres som beskrevet under "Påføring". • Områder som har oppretthold en fin finish trenger ikke vedlikehold.
Rengjøring av redskap	Såpe og vann.
Oppbevaring	Lagres frostfritt, tåler ikke høye temperaturer.
Generell informasjon	Alle forholdsregler er tatt for å sikre at informasjonen i dette tekniske databladet er nøyaktige. OWATROL International kan ikke garantere resultatet siden vi ikke har kontroll over forholdene våre produkter blir brukt under. For ytterligere råd og informasjon vennligst kontakt vår tekniske avdeling via e-post info@owatrol.com eller den lokale OWATROL Agent for ditt land. Informasjonen ovenfor er korrekt på utgivelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter nevnt i dette dokumentet, bør brukes som forklart på emballasje og teknisk datablad.
Sikkerhet	Oppbevares utilgjengelig for barn. Brekning må ikke fremkalles ved svelging; Kontakt lege omgående og fremvis etikett eller emballasje. HMS datablad tilgjengelig på www.owatrol.com
Utgivelsesdato	November 2011.

* Samme produsent