

PRODUKTDATABLAD

Sika® Primer-3 N

BENYTTES SOM PRIMER PÅ PORØSE UNDERLAG (BETONG, TRE, TEGL), SAMT METALL SOM SKAL FUGES MED SIKAFLEX, SIKAHYFLEX, SIKASIL OG SIKABOND PRODUKTER.

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Primer-3 N er en løsemiddelbasert, 1-komponent primer.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Primer-3 N er beregnet for bruk med Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® og Sikasil® produkter på porøse underlag (f.eks. betong), og metaller.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel å påføre
- Vannavstøtende
- Kort tørketid

PRODUKTINFORMASJON

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| Kjemisk base | 1-komponent, løsemiddelbasert epoksy harpiks forbindelse | |
| Forpakning | 250 ml flaske, 6 flasker pr. kartong 1 l flaske, 4 flasker pr. kartong 10 l kanne | |
| Farge | Transparent | |
| Holdbarhet | Sika® Primer-3 N har en holdbarhet på 9 måneder fra produksjonsdato, dersom den er lagret i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold. | |
| Lagringsforhold | Sika® Primer-3 N skal lagres i tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved en temperatur mellom +5 °C og +25 °C. | |
| Tetthet | Ca. 1,00 kg/l | (ISO 2811-1) |
| Tørrstoff | Ca. 34 % | |
| Viskositet | Ca. 10 mPa*s | (ISO 3219) |

BRUKSINFORMASJON

| Forbruk | Utbytte pr. liter | | Løpemeter pr. liter |
|---------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | Porøse underlag | Ikke-porøse underlag | |
| | 5 m ² | 8 m ² | 250 m |
| | | | 400 m |

Lufttemperatur +5 °C til +40 °C, min. 3 °C over duggpunkt temperaturen.

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være rent, tørt, fast og homogent, fritt for olje, fett, støv og løse eller løstsittende partikler. Sementslam skal fjernes.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Påfør Sika® Primer-3 N på underlaget med en ren pensel eller rulle. Sika® Primer-3 N skal kun påføres en gang. Flasken skal lukkes godt umiddelbart etter hver bruk.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt verktøy og påføringsutstyr umiddelbart etter bruk. Når det er herdet, kan resterende materiale kun fjernes mekanisk.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sikkerhetsdatablad
- Forbehandlingskjema for fuging og liming
- Metodebeskrivelse for fuging
- Teknisk Manual for Fasadefuging

BEGRENSNINGER

- Sika® Primer-3 N må brukes innen en måned etter at emballasjen er åpnet.
- Kast enhver primer som har tyknet eller separert.
- Primere er kun en heftforbedrer. De er ikke en erstatning for en korrekt rengjøring av overflaten, og de forbedrer heller ikke overflatens styrke i vesentlig grad.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sika® Primer-3 N
Mars 2019, Versjon 01.01
02051601000000007

SikaPrimer-3N-no-NO-(03-2019)-1-1.pdf