NonStop WG White



Produktbeskrivelse

Type

Dette er en selvpolerende bunnstoff som er basert på Jotuns egen, unike bindemiddelteknologi.

Egenskaper og fordeler

Gir meget god begroingsbeskyttelse. Det sikrer en aktiv overflate som kontinuerlig fornyes og gir et rent skrog gjennom hele sesongen.

Bruksområde

Produktet er ikke anbefalt for båter som kun seiler i ferskvann. Kun hvite og grå farger er anbefalt for aluminiumsskrog når det brukes som en del av et godkjent system.



Produktdata

Emballasje:	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
NonStop WG White	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Farger	Hvit	
Volumbasert tørrstoffinnhold:	52 ± 2 volum%	
Tetthet:	1.612 g/cm³	kalkulert
Flammepunkt:	28 °C	
VOC for bruksklart produkt:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 440 g/l VOC.	

De angitte data er typiske for fabrikkproduserte produkter. Små variasjoner kan forekomme avhengig av farge.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Rull:	Anbefalt. Påpasselighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse.
Pensel:	Kan brukes. Påpasselighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse.
Sprøyte:	Bruk konvensjonelt sprøyteutstyr eller høytrykkssprøyte.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Veiledende data for konvensjonelt sprøyteutstyr

Dysestørrelse:	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Trykk ved dyse:	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

Sjekk for å sikre at vann-og oljefilter er tilgjengelig. Avstand fra luftkompressor til filter skal være minst 10 m.
Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Filmtykkelse og spredeevne pr. strøk

Typisk anbefalt spesifikasjonsområde

Våtfilmtykkelse	80	–	240	µm
Tørrfilmtykkelse	40	–	100	µm
Teoretisk spredeevne	13	–	4	m²/l

Fritidsbåter:
Ny båt: 2 strøk. Vedlikehold: 1 strøk (DFT 40µm) per år.

Tynner/Løsemiddel for rengjøring

Tynner: Jotun Thinner No. 7

Tørke- og herdetid

Tørketiden vil øke med økt filmtykkelse.
Overflaten må være tørr og fri for forurensinger, før overmaling finner sted.
Bør settes på vannet innen 9 måneder etter påføring.
Båten bør være godt tildekket eller lagres innendørs hvis den ikke settes på vannet kort tid etter påføring.
Gitte data må kun bli betraktet som veiledende. Den faktiske tørketiden og tiden før overmaling kan være kortere eller lengre, avhengig av den omgivende temperatur, filmtykkelse, ventilasjon, luftfuktighet, underliggende malingssystem, kravet til rask håndtering og mekanisk styrke etc.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:				
Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Underlagstemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	8 t	5 t	3 t	2 t
Gjennomtørr / Gjennomtørr	24 t	16 t	12 t	4 t
Overmalbar	16 t	12 t	8 t	4 t
Gjennomherdet / Tørket/herdet for neddykking	30 t	24 t	12 t	8 t

Overflatetørr: Graden av tørking når lett trykk med en finger ikke etterlater et avtrykk, eller at malingen føles klebrig.

Gjennomtørr / Gjennomtørr: Minimumstid før produktet tåler normal gangtrafikk uten varige spor, avtrykk eller andre fysiske skader.

Overmalbar / Overmalingsintervall, minimum: Den anbefalt korteste tid før neste strøk kan påføres.

Tørket/herdet for neddykking: Minimumstid før malingen kan bli permanent nedsenket i sjøvann.

Bruksanvisning

Forbehandling

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Høytrykksvasking. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.
Overflater med selvpolerende bunnstoff i god stand, påfør dette produktet direkte på det eksisterende bunnstoffet.
(Enkelte produkter kan være vanskelige å overmale direkte og bør forsegles med et strøk Vinyl Primer. Sjekk med Jotun for kompatibilitetsoversikt).
Overflater med hardt bunnstoff eller bunnstoff i dårlig stand må skrapes og våtslipes ned til fast underlag før du bruker dette produktet.
Overflater med ukjent bunnstoff må skrapes og våtslipes ned til fast underlag etterfulgt av påføring av en anbefalt sealer/primer.

Grunning

Bart underlag behandles med anbefalte primer: AntiPest eller Vinyl Primer. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Toppstrøk

Påfør 2 strøk over en primer/grunning. Påfør ett strøk for årlig vedlikehold.
Produktene må omrøres før og under bruk. Rør produktet til alt bunnfall fra bunnen av beholderen er godt blandet inn og at den føles og ser homogen ut.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

NonStop WG White	48	måned(er)

I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Avfallshåndtering

Malingsrester og vaskemiddel (rengjøring av verktøy) skal innleveres på nærmiljøstasjonen.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ta hensyn til det som er anvist på emballasjen. Brukes under godt ventilerte forhold. Pust ikke inn sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensemiddel, såpe og vann. Skyll øynene med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fargeavvik

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Når det er relevant, vil produkter som primært er ment som primere eller bunnstoff kunne ha små fargevariasjoner fra batch til batch. Slike produkter kan blekne og kritte når de utsettes for sol- og værpåvirkning.

Farge- og glansbestandighet på toppstrøk/sistestrøk kan variere avhengig av farge, eksponeringsmiljø som temperatur og UV-intensitet, samt påføringskvalitet. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for ytterligere informasjon.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.